

# PILETAS



**TINTA PARA PISCINAS**  
com **PROMOTORES DE ADERÊNCIA**  
que garantem sua máxima performance

Revestimentos Película Impermeável

Alto poder de cobertura  
Fácil aplicação e rápida secagem  
Não produz bolhas

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente formulado a partir de resinas acrílicas de grande penetração e aderência, para fornecer os melhores resultados de proteção e imagem em piscinas. Sua fácil aplicação e bom nivelamento possibilitam uma película protetora impermeável de grande flexibilidade e excelente aderência ao substrato. Apresenta alta resistência à radiação UV, à ocorrência de outras condições climáticas adversas e ao freqüente ataque químico produzido pelos bactericidas, fungicidas e algicidas de base clorada que são adicionados à água para mantê-la isenta de microorganismos. Sua exclusiva formulação oferece um especial acabamento que impede a fixação de algas, fungos e sujeira.

## MODO DE USO

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc.

Em superfícies novas: limpar com escova, água e detergente a fim de eliminar os desmoldantes e areia solta. Depois, e a fim de eliminar a alcalinidade do substrato, devem ser aplicadas soluções decrescentes de ácido clorídrico (muriático), a 50% e posteriormente a 25% deixando transcorrer, depois de cada aplicação, pelo menos 30 minutos para finalmente lavar com abundante água.

Se a superfície não for nova, desprender restos de tinta e lixar para melhorar a aderência. É aconselhado realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover a sujeira, formas biológicas e incrustações. Se necessário, deve ser utilizado detergente e esfregar com uma escova de cerdas duras. Se a superfície precisar de reparos, eles devem ser realizados com pasta de cimento, tratando-as posteriormente como superfícies novas.

Em superfícies que tenham estado pintadas com cal: desprender a totalidade da tinta existente e proceder como nas superfícies novas.

Em superfícies tratadas com borracha clorada: lixar para melhorar a aderência da tinta ao substrato e lavar perfeitamente a superfície, para eliminar a presença de graxas e outros elementos.

Importante: antes de encher a piscina deverão transcorrer 7 dias de secagem. Não se deve colocar corante.

### Aplicação

É possível aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Aplicar 2 demãos de produto em sua consistência normal. Para a segunda a aplicação há de deixar transcorrer pelo menos 4 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)–.

## SEGURANÇA



Usar luvas  
de proteção



Usar proteção  
ocular



Usar roupa  
adequada



Utilizar  
sem diluir



Secagem ao tato  
2 horas



Secagem total  
(ver quadro)

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 10 a 16 m<sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

**USO:** Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para piscinas, incluindo aquelas de alvenaria ou substrato de cimento, expostas tanto em ambientes de interior quanto à intempérie.

**TEMPO DE SECAGEM:** Ao tato 2 horas entre demãos 8 horas total 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). Importante: antes de encher a piscina deverão transcorrer 7 dias de secagem.

**APRESENTAÇÃO:** Embalagem de 4 litros e 20 litros.

**COR:** Azul Claro.

**ACABAMENTO:** Semimate.

**Nº DE DEMÃOS:** 2 ou 3, segundo o grau de exposição do substrato ou de proteção desejado.

**DILUIÇÃO:** Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.

**LIMPEZA:** Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.

**SEGURANÇA:** Produto **NÃO** inflamável.

**PRECAUÇÕES:**

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.