

**PISOS****TINTA PARA PISOS  
PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE  
DE ALTA DURAÇÃO**  
com polímeros especialmente desenvolvidos para resistir trânsito exigenteExcelente aderência e elasticidade  
Fácil aplicação e bom nivelamento  
Considerável espessura de película antiderrapante

Revestimentos Película Impermeável

### PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido a partir resinas acrílicas de alta penetração e aderência. Devido a sua aplicação simples e a seu bom nivelamento resulta uma película antiderrapante de espessura considerável que exhibe uma excelente resistência à abrasão produzida pelo alto trânsito de pessoas. Permite conseguir um acabamento ótimo que protege o substrato da ocorrência de condições climáticas adversas quando aplicado em pisos expostos à intempérie. É recomendável seu uso em quadras de paddle, tênis, ginásios e aquelas superfícies submetidas a fricção periódica.

### MODO DE USO

#### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em pisos novos (concreto, de cimento, asfaltos, etc.) e a fim de eliminar a alcalinidade do substrato, devem ser aplicadas soluções decrescente de ácido clorídrico (muriático), a 50% e posteriormente a 25% deixando transcorrer, depois de cada aplicação pelo menos de 30 minutos para finalmente lavar com abundante água. Se a superfície não for nova, é aconselhável realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover a sujeira, formas biológicas e incrustações. Se necessário, deve ser utilizado detergente e esfregar com uma escova de cerdas duras. No caso de pisos previamente pintados, deve ser removida a película velha por meios mecânicos ou mediante o uso de Gel Decapante EMAPI antes da aplicação. Em superfícies de argamassa asfáltica aplicar diretamente o produto sem diluir.

#### Aplicação

É possível aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Aplicar 2 ou 3 demãos de produto em sua consistência normal, sem diluir. Apenas se necessário e para facilitar a aplicação, incorporar uma mínima quantidade de água. Para a segunda a aplicação há de deixar transcorrer pelo menos 4 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)–.

É fundamental deixar transcorrer pelo menos de 72 horas –sob condições normais de umidade e temperatura– para liberar o trânsito sem que isso afete ou danifique a película enquanto seca.

### SEGURANÇA



Usar luvas de proteção




Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Utilizar sem diluir

Secagem ao tato  
1 horaSecagem total  
(ver quadro)

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 10 a 16 m<sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

**USO:** Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de pisos (asfalto, concreto, de cimento) expostos tanto em ambientes de interior como à intempérie.

**TEMPO DE SECAGEM:** Ao tato 1 hora, entre demãos 4 horas, total 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). Liberar ao trânsito transcorridas 72 horas.

**APRESENTAÇÃO:** Embalagens de 4 litros e 20 litros.

**CORES:** Verde e Cinza.

**ACABAMENTO:** Acetinado.

**Nº DE DEMÃOS:** 2 ou 3, segundo o grau de exposição do substrato ou de proteção desejado.

**DILUIÇÃO:** Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.

**LIMPEZA:** Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.

**SEGURANÇA:** Produto **NÃO** inflamável.

**PRECAUÇÕES:**

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

#### TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

#### EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.