



NOVASFALT ANR-5

Impermeabilizante Asfáltico de Aplicación en Frio

APRESENTACIÓN

NOVASFALT ANR-5 / 18 kg

QUALIDADES DO PRODUTO

Produto de aplicação em frio, desenvolvido sobre base de asfaltos em emulsão aquosa.

Como impermeabilizante, é ideal para superfícies horizontais ou inclinadas em qualquer pendente, ainda vertical, sejam estas de madeira, concreto, mamposteria, tijolo, fibrocimento, pedra, baldosas, cerâmica não esmaltada, etc. Depois do secado, forma um filme asfáltico reticulado de grande aderência, flexível e impermeável.

Como imprimação, prévio à aplicação de mantas asfálticas, assegura uma melhor receptividade do sustrato, garantindo uma ótima aderência na colocação.

Como barreira de vapor, forma um filme infranqueável ao passo de vapor de água e humidade.

MODO DE USO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao sustrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites, siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

COMO IMPERMEABILIZANTE

A. Superfícies horizontais ou de escassa pendente.

- 1) Limpar a superfície.
- 2) Aplicar uma mão de imprimação (uma parte de produto mais uma de água), empregando brocha ou pincel. Deixar secar.
- 3) Aplicar Novasfalt ANR-5, a razão de 0,8 kg/m². Deixar secar. Aplicar uma nova capa de produto, colocando sobre ela um velo de vidro ou de poliéster, embebendo-o perfeitamente. Assegurar que não fique ar oculto. Deixar secar. Aplicar outra capa de Novasfalt ANR-5 e deixar secar. Para superfícies extensas, onde é necessário sobrepor o reforço, o mesmo não deve ser inferior a 8 cm.

4) De ser necessário repetir a operação indicada no ponto anterior para a cada aplicação de velo de vidro ou poliéster, cuidando de cruzar transversalmente este reforço na cada etapa. O consumo mínimo deste produto não deve ser inferior aos 4 kg/m².

5) Para proteger a terminação exposta à intemperie e outorgar um impecable acabamento estético, utilizar Emacril de EMAPI, em qualquer de suas três cores: alvo, vermelho teça ou verde.

B. Superfícies com pendente maior a 30°

Seguir la técnica indicada en los puntos 1, 2, 3 y 5 de modo de aplicar 3 a 3,5 kg/m² de Novasfalt ANR-5 con 1 solo refuerzo de velo de vidrio o poliéster.

COMO BARREIRA DE VAPOR

- 1) Limpar a superfície.
- 2) Aplicar uma mão de produto, de maneira de consumir de 1,5 a 2 kg/m².

COMO IMPRIMAÇÃO

Diluir uma parte de produto numa parte de água limpa. Revolver e aplicar. Rendimento: 0,5 kg/m² por mão, segundo absorção do sustrato.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5° Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administración e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.

SEGURANÇAProduto **NÃO INFLAMÁVEL**.**PRECAUÇÕES**

- 1) Armazenar em local fresco e seco. Não ingerir nem inalar vapores. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito e ir de imediato ao médico.
- 2) Revolver bem antes de usar.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.

Para facilitar a aplicação, de ser necessário, diluir com quantidades discretas de água.

- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 5°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Em caso de irritação produzida por respingos nos olhos e a pele, consultar ao médico.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção**Escritórios Comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.