

PILETAS
PINTURA ACRÍLICA**TINTA PARA PISCINAS**
com **PROMOTORES DE ADERÊNCIA**
que garantem sua máxima performance

Revestimentos Película Impermeável

Alto poder de cobertura
Fácil aplicação
Rápida secagem
Não produz bolhas

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente formulado a partir de resinas acrílicas de grande penetração e aderência, para fornecer os melhores resultados de proteção e imagem em piscinas. Sua fácil aplicação e bom nivelamento possibilitam uma película protetora impermeável de grande flexibilidade e excelente aderência ao substrato. Apresenta alta resistência à radiação UV, à ocorrência de outras condições climáticas adversas e ao freqüente ataque químico produzido pelos bactericidas, fungicidas e algicidas de base clorada que são adicionados à água para mantê-la isenta de microorganismos. Sua exclusiva formulação oferece um especial acabamento que impede a fixação de algas, fungos e sujeira.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc.

Em superfícies novas: limpar com escova, água e detergente a fim de eliminar os desmoldantes e areia solta. Depois, e a fim de eliminar a alcalinidade do substrato, devem ser aplicadas soluções decrescentes de ácido clorídrico (muriático), a 50% e posteriormente a 25% deixando transcorrer, depois de cada aplicação, pelo menos 30 minutos para finalmente lavar com abundante água.

Se a superfície não for nova, desprender restos de tinta e lixar para melhorar a aderência. É aconselhado realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover a sujeira, formas biológicas e incrustações. Se necessário, deve ser utilizado detergente e esfregar com uma escova de cerdas duras. Se a superfície precisar de reparos, eles devem ser realizados com pasta de cimento, tratando-as posteriormente como superfícies novas.

Em superfícies que tenham estado pintadas com cal: desprender a totalidade da tinta existente e proceder como nas superfícies novas.

Em superfícies tratadas com borracha clorada: lixar para melhorar a aderência da tinta ao substrato e lavar perfeitamente a superfície, para eliminar a presença de graxas e outros elementos.

Importante: antes de encher a piscina deverão transcorrer 7 dias de secagem. Não se deve colocar corante.

Aplicação

É possível aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Aplicar 2 demãos de produto em sua consistência normal. Para a segunda a aplicação há de deixar transcorrer pelo menos 4 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)–.

SEGURANÇA

Usar luvas
de proteçãoUsar proteção
ocularUsar roupa
adequadaUtilizar
sem diluirSecagem ao tato
2 horasSecagem total
(ver quadro)

RENDIMENTO TEÓRICO: 10 a 16 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USO: Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para piscinas, incluindo aquelas de alvenaria ou substrato de cimento, expostas tanto em ambientes de interior quanto à intempérie.

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato 2 horas entre demãos 8 horas total 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). Importante: antes de encher a piscina deverão transcorrer 7 dias de secagem.

APRESENTAÇÃO: Embalagem de 4 litros, 10 litros e 20 litros.

COR: Branco e Azul Claro.

ACABAMENTO: Semimate.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau de exposição do substrato ou de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.

LIMPEZA: Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.

SEGURANÇA: Produto **NÃO** inflamável.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.