



Revestimentos Película Impermeável



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA TETOS

Máxima elasticidade Alta penetração em rachaduras e fissuras Grande durabilidade

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto elastomérico de grande poder impermeabilizante.

Incrivelmente elástico, com excelente resistência a climas adversos e à radiação UV. Sua plasticidade estudada permite arranjar a superfície durante a secagem.

Quando seca, produz uma membrana impermeável de grande aderência ao substrato e resistência mecânica. Altamente durável. Indicado para todo tipo de tetos, horizontais, de grande pendente ou abobadados, e terraços (de trânsito moderado); de cimento, fibrocimento, lajotas, cerâmica não esmaltada, mantas asfálticas com acabamento em poliéster ou semelhantes.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Aplicação

É possível aplicar com pincel chato e largo, rolo ou outros meios mecânicos, por exemplo, com a ajuda de um rodo de borracha sem cabo, um rodo para piso, etc. Aplicar 2 ou 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado, deixando transcorrer entre as operações, de 8 a 12 horas, segundo as condições de temperatura e umidade ambiental.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Superflex Membrana Líquida Fibrada 1/2



Divisão Tintas

RENDIMENTO TEÓRICO:	1 kg por m² em 2 ou 3 demãos, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USOS:	Tetos exteriores e terraços de trânsito moderado; de concreto, alvenaria, tijolo, fibrocimento, pedras, lajotas, cerâmica não esmaltada, mantas asfálticas com acabado em poliéster, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 4 horas e entre demãos de 8 a 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 4 kg, 10 kg e 20 kg.
CORES BASE:	Branco, Verde e Vermelho Telha.
ACABAMENTO:	Acetinado.
N° DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação. Como imprimação: diluir a 80% (4 partes de produto mais 1 parte de água).
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	 Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si. A concentração deste produto é ótima para seu uso. Sua diluição (salvo no uso como imprimação) pode afetar as características esperadas do mesmo. É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente. Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele. Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



- 1. Nome do Produto
- 2. Cor
- 3. Acabamento
- 4. Nº de Lote
- 5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4 Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.