



SUPER FLEX

PINTURA ASFÁLTICA

APRESENTAÇÕES

SUPERFLEX / 1 litro

SUPERFLEX / 4 litros

SUPERFLEX / 18 litros

SUPERFLEX / 200 litros

QUALIDADES DO PRODUTO

Produto de aplicação em frio.

Desenvolvido sobre base de asfaltos oxidados e solventes orgânicos especiais que possibilitam grande rapidez na secagem.

Como imprimante, está destinado a facilitar e assegurar a correta aderência entre mantas asfálticas e seus diferentes sustratos de aplicação (pavimentações, metais, fieltros, madeiras, etc.).

Sua consistência e alto poder de penetração também fazem aconselhável seu uso como barreira de protecção contra a humidade —dadas suas excelentes propriedades hidrófugas e anticorrosivas—, especialmente em zonas onde pode-se acumular água, estruturas de ferro, tubulações, silos, muros de alvenaria, cercos, etc.

MODO DE USO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao sustrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou óleos, silicatos, óxido, algas ou fungos, etc.

RENDIMENTO

Cobre de 8 a 10 m² por litro e por demão. Para facilitar a aplicação, pode diluir-se com quantidades discretas de aguarrás mineral.

SEGURANÇA

Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água; usar extintores de CO₂ ou pó químico.

PRECAUÇÕES

- 1) Armazenar em local fresco e seco. Não ingerir nem inalar vapores. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito e ir de imediato ao médico.
- 2) Reverter bem antes de usar.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição

APLICAÇÃO DO PRODUTO

COMO IMPRIMANTE

Pode-se aplicar com pincel, brocha de porca suave, rolo ou soprador, cuidando que a distribuição seja homogênea. Depois do secado —decorridos entre 30 e 45 minutos em condições normais de humidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)—, pode-se proceder ao virado de asfalto em quente ou bem ao aplicativo de membranas (segundo recomendações de Norma IRAM 12627).

COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO

(Impermeabilizante - Anti-corrosivo)

Pode-se aplicar com pincel, brocha de porca suave, rolo ou soprador, cuidando que a distribuição seja homogênea. Em pavimentações, mamposteria, fibrocimento, fieltro, metais, madeira e sustratos similares, aplicar quantidades generosas de produto, deixando nivelar.

Em lugares de difícil acesso, espalhar o produto mediante o uso de um pincel, para conseguir maior penetração. Desta forma, garante-se uma verdadeira protecção hidrófuga. Aplicar 2 ou 3 demãos, segundo o grau de protecção desejada.

excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.

- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de protecção adequados. Em caso de irritação produzida por respingos nos olhos e a pele, consultar ao médico.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.